

ACI Partner

BEDNARKI OCYNKOWANE



BEDNARKA OCYNKOWANA

- **GRUBOŚĆ:** 2-5 mm
- **SZEROKOŚĆ:** 20-50mm
- **POWŁOKA CYNKU:** 500g/m²
- **NORMA:** EN 62561-2 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) –
Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów
- **MATERIAŁ WSADOWY:** Stal gorącowałcowana S235 JR, DD11
- **METODA CYNKOWANIA:** Cynkowanie ogniowe
- **JEDNOSTKA MIARY:** kg
- **PAKOWANIE:** krążki 25-50kg
- **DOSTARCZANA:** palety do 1000kg, wiązki lub luzem
- **ZASTOSOWANIE:** instalacje odgromowe, uziemienia, inne

ORIENTACYJNA WAGA (kg/mb)				
Szerokość /mm/	Grubość /mm/			
	2	3	4	5
20	0,32	0,48	0,64	0,80
25	0,40	0,60	0,80	1,00
30	0,48	0,72	0,96	1,20
35	0,50	0,84	1,12	1,40
40	0,64	0,96	1,29	1,60
45	0,72	1,08	1,44	1,81
50	0,80	1,20	1,60	2,00